

## Holz ist ein natürliches Material



### RISSE UND SPALTEN

Holz arbeitet je nach Wind und Wetter: Daher treten Risse oder Spalten im Produkt auf - es beeinflusst jedoch nicht die Struktur oder Stärke Ihres Produktes - und manchmal kann sich der Riss nach einiger Zeit wieder zusammenziehen.



### HARZAustrITTE

Je nach Holzsorte werden zeitweise Harzaustritte vorkommen. Dies ist ein völlig normaler Prozess, der auf keiner Weise das Holz beschädigt oder die Lebensdauer verkürzt. Ausgeschiedenes Harz kann vorsichtig abgekratzt oder durch etwas Terpentin auf einem Tuch abgewischt werden.



### GRÜNE FLECKEN

Auf Grund der Kupferinhalte der chromfreien Kesseldruckimprägnierung kann ein grünlicher Schimmel und kleine Ablagerungen im Astbereich zu sehen sein. Der grünliche Schimmel wird durch die Einwirkung von Sonnenstrahlen gemindert.



### ASTDURCHSCHLÄGE

Astdurchschläge sowie gelbliche Flecken können vorkommen. Dies ist ganz natürlich und kann mit leichtem Schleifen und einer passenden Nachbehandlung abgeholfen werden. Evtl. späteres Ausblühen kann vorkommen.



### "STREIFENBILDUNG"

Auf den kesseldruckimprägnierten Planken kann es zu visuellen Streifenbildungen auf der einen Seite des Brettes kommen. Dieser Nuancenunterschied wird mit der Zeit verschwinden.

Keine der oben genannten Veränderungen an Ihrem Holzprodukt schadet dem Holz. Daher sind diese auch kein Reklamationsgrund und vom Umtausch ausgeschlossen. Dies gilt auch für Spuren die von der Verpackung, Schrauben oder Ähnlichem aufgetreten sind. Lesen Sie die folgenden Seiten um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt optimal und wie empfohlen schützen und nachbehandeln.